

TRANSPARENT FINISH

Jednozložková, krištáľovo číra, polotuhá polyuretánová povrchová úprava na membránu TRANSPARENT. Nežltne, je odolná voči UV žiareniu, oderu a chemickým látkam. Dodáva povrchu saténovo-matný vzhľad.

TRANSPARENT FINISH využíva unikátny systém sušenia, ktorý na rozdiel od konkurenčných systémov nereaguje s vlhkosťou, a tak sa počas schnutia netvorí na povrchu bubliny.

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

- Jednoduchá aplikácia
- Odolnosť voči teplotným zmenám -40°C až 80°C
- Schopnosť priľnavosti.
- Vysoká odolnosť voči vode a mrazu
- Odolnosť voči čistiacim prostriedkom, olejom, morskej vode, chemikáliám v domácnosti
- Dodáva povrchu saténovo matný vzhľad

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Zloženie : Polyuretán, Prepolymér
- Čas konečného vytvrdnutia 7 dní
- Mierna pochôdznosť po 24h – 20°C, 50% vlhkosť
- Pevnosť v ťahu >15 N/mm² DIN EN ISO 527
- Odolnosť voči tlaku vody (1 meter vody, 24h) DIN EN 1928
- Tvrdosť: 25 ASTM (SHORE D)

OBLASTI APLIKÁCIE

Naneste vrstvu TRANSPARENT FINISH na povrch TRANSPARENT 24 hodín po nanosení poslednej vrstvy, nie však neskôr ako 48 hodín po aplikácii poslednej vrstvy TRANSPARENTU. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by teplota vzduchu počas aplikácie mala byť medzi 5°C a 35°C. Naneste iba jednu vrstvu.

NÁVOD NA APLIKÁCIU

Treba sa vyhnúť daždivému počasiu a aplikácii tesne pred jeho začiatkom.

Povrch musí byť suchý a očistený od voľných častíc, prachu atď. Vlhkosť pôdy by nemala presiahnuť 65%.

TRANSPARENT FINISH sa nanáša valčekom v jednej vrstve.

POZNÁMKA: Zachytená vlhkosť (napr. pod dlažbou na balkóne) musí byť pred aplikáciou vrstvy TRANSPARENT FINISH úplne odstránená.

UPOZORNENIE: V prípade povrchov, ktoré boli predtým natreté aktívnymi silánmi, siloxánmi, silikónom a inými látkami s hydrofóbnymi vlastnosťami, je potrebné pred samotnou aplikáciou vykonať test priľnavosti. Odporúčame tiež skúšku priľnavosti tam, kde nie je známa história povrchu, ako aj na mramore a žule.

Spotreba:

Spotreba závisí od drsnosti a teploty podkladu. Spotreba je 0,1 kg/m² - aplikácia na jednu vrstvu.

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú založené na výsledkoch nášho výskumu a na našich praktických skúsenostiach v tejto oblasti. Všetky dané údaje z našich testov sú priemerné hodnoty, ktoré boli získané za definovaných podmienok. Správna a efektívna aplikácia našich produktov nie je predmetom našej kontroly. Realizátor je zodpovedný za správne použitie pri zohľadnení špecifických podmienok stavby a konečných výsledkov stavebného procesu. Užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. To si môže vyžadovať úpravy tu uvedených odporúčaní pre štandardné prípady. Špecifikácie našich zamestnancov alebo zástupcov, ktoré presahujú špecifikácie obsiahnuté v tomto technickom usmernení, vyžadujú písomné potvrdenie. Platné normy pre testovanie a inštaláciu, technické pokyny a uznávané pravidlá technológie sa musia vždy dodržiavať. Záruka sa môže aplikovať iba na kvalitu našich výrobkov v rámci našich obchodných podmienok a nie na ich efektívnu a úspešnú aplikáciu. Tieto usmernenia boli technicky revidované; všetky predchádzajúce verzie sú neplatné.

IČO: 46588523 | IČ DPH: SK2023497740 | Zapísaná v OR okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 80294/B
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. SK46 1100 0000 0029 4205 2938

Balenie:

1kg

Skladovanie:

Skladujte v suchých chladných miestnostiach, 9 mesiacov.

Chráňte materiál pred vlhkosťou a priamym slnečným žiarením.

Skladovacia teplota: 5°C - 30°C.

Produkty by mali zostať v pôvodnej, neotvorenej nádobe, označené názvom výrobcu, označením produktu a výstražnými štítkami na použitie.

TRANS FINISH obsahuje izokyanát.

VÝROBOK LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE, DODRŽUJTE VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY, POUŽÍVAJTE OCHRANNÉ POMÔCKY.

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú založené na výsledkoch nášho výskumu a na našich praktických skúsenostiach v tejto oblasti. Všetky dané údaje z našich testov sú priemerné hodnoty, ktoré boli získané za definovaných podmienok. Správna a efektívna aplikácia našich produktov nie je predmetom našej kontroly. Realizátor je zodpovedný za správne použitie pri zohľadnení špecifických podmienok stavby a konečných výsledkov stavebného procesu. Užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. To si môže vyžadovať úpravy tu uvedených odporúčaní pre štandardné prípady. Špecifikácie našich zamestnancov alebo zástupcov, ktoré presahujú špecifikácie obsiahnuté v tomto technickom usmernení, vyžadujú písomné potvrdenie. Platné normy pre testovanie a inštaláciu, technické pokyny a uznávané pravidlá technológie sa musia vždy dodržiavať. Záruka sa môže aplikovať iba na kvalitu našich výrobkov v rámci našich obchodných podmienok a nie na ich efektívnu a úspešnú aplikáciu. Tieto usmernenia boli technicky revidované; všetky predchádzajúce verzie sú neplatné.

IČO: 46588523 | IČ DPH: SK2023497740 | Zapísaná v OR okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 80294/B
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. SK46 1100 0000 0029 4205 2938